

材 料	引っ張り強さ (Mpa)	耐久力 (Mpa)	伸び (%)	硬さ (Hv)
Co-Ni-Cr-Mo 合金	2940	5684	3	700
βチタン	1200	1100	10	400
チタン合金 (6AL-4V)	980	921	14	320
純チタン (2種)	510	215	23	160
ステンレス (SUS304)	655	260	56.9	187